



## 518X-XX

### Peinture latex recyclée intérieure

<b>Type</b>	Acrylique
<b>Niveau de lustre</b>	Velours 2 - 8 à 60°
<b>Viscosité</b>	95 -100 UK.
<b>Recouvrement</b>	40 m <sup>2</sup> / 3,78L
<b>Nettoyant/diluant</b>	Eau
<b>Formats disponibles</b>	3,78 litres et 18,9 litres
<b>Temps de séchage</b>	Toucher : 30 - 60 min. Recouvrir : 6 - 9 heures
<b>Concentration de solide</b>	Par poids: 40% à 60%
<b>COV</b>	43 g/L (moyenne)

#### Couleurs

- 5181-10 CLAIR DE LUNE\*
- 5181-15 COTON\*
- 5183-20 PÂTE D'AMANDE
- 5183-21 MOISSON
- 5183-22 INDÉMODABLE
- 5183-24 CHÂTEAU EN ESPAGNE
- 5183-25 CAFFE LATTE
- 5183-26 HIRONDELLE
- 5183-27 AZUR
- 5183-33 SOLEIL
- 5183-34 CANEVAS
- 5183-36 TRAVERTIN
- 5183-38 TONNERRE
- 5183-70 GRIS PERLÉ
- 5183-71 MODERNITÉ
- 5183-72 EXTRA GRÈGE
- 5183-80 VAGUE
- 5183-83 VIVA AQUA
- 5183-85 CITRON-LIME

\* Également disponible en format de 18,9L

#### Description

Peinture recyclée pour l'intérieur à faible lustre de première qualité pouvant être utilisée dans la plupart des pièces de la maison : les murs et les plafonds.

#### Coloration

Ne pas modifier la coloration de ce produit, car cela pourrait altérer la qualité.

La couleur peut varier légèrement d'un lot à l'autre.

#### Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante (environ 20°C). Éviter le gel.

#### Restrictions

Ne pas appliquer par temps trop humide, durant des chaleurs excessives ou sous un soleil ardent direct.

Ne pas utiliser cette peinture pour la cuisine, la salle de bain, la toiture, le patio ou le plancher.

Ne pas utiliser sur des métaux nus. Apprêt requis.

**MISES EN GARDE :** Garder hors de la portée des enfants. Ce produit craint le gel.

**Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit.**



## 518X-XX

### Peinture latex recyclée intérieure

#### Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant et de moisissure. Enlever la vieille peinture écaillée. Les surfaces à lustre élevé ou plus rugueuses devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture pour un fini plus uniforme. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser sécher.

**Gypse neuf ou plâtre :** Appliquer un apprêt scelleur au latex (notre 5188-05).

**Bois nu (résineux) :** Selon le type d'essence, appliquer une couche de fond anti-saignement (pin, épinette, cèdre...)<sup>1</sup>.

**Bois nu (non-résineux) :** appliquer un apprêt au latex ou une première couche diluée (eau, 10 à 15% volume) pour une meilleure pénétration dans le bois. Ensuite, mettre deux couches non diluées pour un meilleur résultat.

**Surfaces déjà peintes à l'alkyde :** Appliquer un apprêt de transition.<sup>1</sup>

**Surfaces déjà peintes au latex :** Appliquer ce produit tel quel.

#### Application

Bien agiter le contenant avant utilisation. Se servir d'une palette pour remuer jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau en fibres synthétiques (polyester, nylon) ou au rouleau anti-charpie de bonne qualité (13 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10% à 15% avec de l'eau pour obtenir une application uniforme.

Ne jamais appliquer en dessous de 10°C et au-dessus de 32°C. L'humidité devrait être inférieure à 50%. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches doivent être appliquées. Appliquer une couche de peinture sur une autre couche qui n'est pas sèche rallonge le temps de séchage. Laisser suffisamment de temps au séchage entre les couches. Le temps de séchage peut varier selon la température, l'humidité, la ventilation et l'épaisseur de peinture appliquée.

#### Nettoyage des outils

Laver à l'eau savonneuse.

#### Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou à corps gras. Bien rincer les résidus de savon. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre un minimum de 3 à 4 semaines avant d'effectuer un premier lavage ou vérifier son adhésion.

Vous pouvez également consulter notre site Internet à [peintureboomerang.com](http://peintureboomerang.com) ou nous écrire à [info.boomerang@laurentide.co](mailto:info.boomerang@laurentide.co)

<sup>1</sup> Pour des informations et des recommandations complémentaires pour ces substrats, n'hésitez pas à consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.