



5■8■-■■

## Peinture latex recyclée intérieure

Type	Acrylique
Niveau de lustre	Velours / 7% - 15% (85°)
Viscosité	95 -100 UK.
Recouvrement	40 m <sup>2</sup> / 3,78L
Nettoyant/diluant	Eau
Formats disponibles	3,78 litres et 18,9 litres
Temps de séchage	Toucher : 30 - 60 min. Recouvrir : 6 - 9 heures
Concentration de solide	Par poids : 40% à 60%
COV	43 g/L (moyenne)

### Couleurs

○ 5181 - 10	CLAIR DE LUNE*
● 5181 - 15	COTON*
● 5183 - 22	INDÉMODABLE
● 5383 - 93	LIN <sup>1</sup>
● 5183 - 24	CHÂTEAU EN ESPAGNE
● 5183 - 72	GRÈGE
● 5183 - 05	ARGILE BLANCHIE
● 5183 - 70	GRIS PERLÉ*
● 5183 - 71	MODERNITÉ
● 5383 - 91	GRIS ROCHER <sup>1</sup>
● 5183 - 38	TONNERRE
● 5183 - 33	SOLEIL
● 5183 - 28	ROSE MILLENIUM
● 5183 - 27	AZUR
● 5383 - 76	CONIFÈRE
● 5383 - 81	GALAXIE
● 5383 - 49	TRUFFE <sup>1</sup>
● 5183 - 99	NOIR DE CHARBON

\*Également disponible en format de 18,9L.

<sup>1</sup>Fini perle, lavabilité accrue. Intérieur et extérieur.

**MISES EN GARDE :** Garder hors de la portée des enfants. Ce produit craint le gel.

### Description

Peinture recyclée pour l'intérieur, lustre velour de première qualité pouvant être utilisée dans la plupart des pièces de la maison : les murs et les plafonds.

### Coloration\*\*

Ne pas modifier la coloration de ce produit, car cela pourrait altérer la qualité. La couleur peut varier légèrement d'un lot à l'autre. **\*\*Les couleurs reproduites sur papier peuvent varier des couleurs réelles peintes.**

### Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante (environ 20°C). Éviter le gel.

### Restrictions

Ne pas appliquer par temps trop humide, durant des chaleurs excessives ou sous un soleil ardent direct. Ne pas utiliser cette peinture pour la salle de bain, la toiture, le patio ou le plancher. Ne pas utiliser sur des métaux nus. Apprêt requis.

**Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit ou le lien suivant: [ecopeinture.ca](http://ecopeinture.ca)**



5 8 1 - 1 1 1

## Peinture latex recyclée intérieure

### Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant et de moisissure. Enlever la vieille peinture écaillée. Les surfaces à lustre élevé ou plus rugueuses devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture pour un fini plus uniforme. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser sécher.

**Gypse neuf ou plâtre :** Appliquer un apprêt scelleur au latex (notre 5188-05).

**Bois nu (résineux) :** Selon le type d'essence, appliquer une couche de fond anti-saignement (pin, épinette, cèdre...)<sup>2</sup>

**Bois nu (non-résineux) :** appliquer un apprêt au latex ou une première couche diluée (eau, 10 à 15% volume) pour une meilleure pénétration dans le bois. Ensuite, mettre deux couches non diluées pour un meilleur résultat.

**Surfaces déjà peintes à l'alkyde :** Appliquer un apprêt de transition.<sup>2</sup>

**Surfaces déjà peintes au latex :** Appliquer ce produit tel quel.

### Application

Bien agiter le contenant avant utilisation. Se servir d'une palette pour remuer jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau en fibres synthétiques (polyester, nylon) ou au rouleau anti-charpie de bonne qualité (13 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10% à 15% avec de l'eau pour obtenir une application uniforme.

Ne jamais appliquer en dessous de 10°C et au-dessus de 32°C. L'humidité devrait être inférieure à 50%. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches doivent être appliquées. Appliquer une couche de peinture sur une autre couche qui n'est pas sèche rallonge le temps de séchage. Laisser suffisamment de temps au séchage entre les couches. Le temps de séchage peut varier selon la température, l'humidité, la ventilation et l'épaisseur de peinture appliquée.

### Nettoyage des outils

Laver à l'eau savonneuse.

### Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou à corps gras. Bien rincer les résidus de savon. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre un minimum de 3 à 4 semaines avant d'effectuer un premier lavage ou vérifier son adhésion.

Vous pouvez également consulter notre site Internet à [peintureboomerang.com](http://peintureboomerang.com) ou nous écrire à [info.boomerang@laurentide.co](mailto:info.boomerang@laurentide.co)

<sup>2</sup>Pour des informations et des recommandations complémentaires pour ces substrats, n'hésitez pas à consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hauts mentionnées sont fournies par Laurentide re-sources à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re-sources.  
2019-09-27 V1.1





**5383 - ■■**

## Peinture à murs, planchers et patios recyclée int. / ext.

<b>Type</b>	Acrylique
<b>Niveau de lustre</b>	Perle / 20% - 25% (85°)
<b>Viscosité</b>	95-100 UK.
<b>Recouvrement</b>	40 m <sup>2</sup> / 3.78L
<b>Nettoyant/diluant</b>	Eau
<b>Format disponible</b>	3.78 litres
<b>Temps de séchage</b>	Toucher: 30 à 60 min. Recouvrir: 6 à 9 heures
<b>Concentration de solide</b>	Par poids: 40% à 60%
<b>COV</b>	43 g/L (moyenne)

### Couleurs

- 5383 - 93 LIN
- 5383 - 91 GRIS ROCHER
- 5383 - 49 TRUFFE

### Description

Peinture recyclée de fini perle de première qualité pouvant être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur pour les murs, les planchers et les patios. Une résine est ajoutée pour rendre le produit plus résistant.

### Coloration\*

Ne pas modifier la coloration de ce produit, car cela pourrait altérer la qualité de ce produit.

La couleur peut varier légèrement d'un lot à l'autre.

**\*Les couleurs reproduites sur papier peuvent varier des couleurs réelles peintes.**

### Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante (environ 20°C). Éviter le gel.

### Restrictions

Ne pas appliquer par temps trop humide, durant des chaleurs excessives et/ou sous un soleil ardent direct.

Cette peinture n'est pas recommandée pour la salle de bain, la toiture, les planchers de garage ou pour un usage commercial intense.

Ne pas utiliser sur des métaux nus. Apprêt requis.

### Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant et de moisissure. Enlever la vieille peinture écaillée. Les surfaces à lustre élevé ou plus rugueuses devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture et un fini plus uniforme. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser sécher.

**MISES EN GARDE :** Garder hors de la portée des enfants. Ce produit craint le gel.

**Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit ou le lien suivant: [ecopeinture.ca](http://ecopeinture.ca)**



**5383 - ■■■**

## Peinture à murs, planchers et patios recyclée int. / ext.

**Gypse neuf et plâtre :** Appliquer une première couche diluée à 15 % d'eau ou un apprêt au latex. Appliquer deux couches telles quelles.

**Bois nu (résineux) :** Selon le type d'essence, appliquer une couche de fond anti-saignement (pin, épinette, cèdre...)<sup>1</sup>

**Bois nu (non-résineux) :** appliquer un apprêt au latex ou une première couche diluée (eau, 10 à 15 % volume) pour une meilleure pénétration dans le bois.

**Surfaces déjà peintes à l'alkyde :** Bien sabler et laver au TSP. Appliquer un apprêt de transition puis deux couches du produit.<sup>1</sup>

**Surfaces déjà peintes au latex :** Bien sabler la finition pour atténuer le lustre. Appliquer tel quel.

**Béton et maçonnerie :** Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Neuf, il doit avoir séché au moins un mois par pouce d'épaisseur. Laver à l'acide muriatique et rincer abondamment. Laisser sécher. Appliquer la première couche diluée à 10-15 % avec de l'eau.

### Application

Bien agiter le contenant avant utilisation. Se servir d'une palette pour remuer jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres naturelles et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour une application au fusil, vous devez diluer de 10 à 15 % afin d'obtenir une application plus uniforme.

Ne jamais appliquer en dessous de 10°C et au-dessus de 32°C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce.

### Nettoyage des outils

Laver avec de l'eau savonneuse.

### Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou à corps gras. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre un minimum de 3 à 4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

Vous pouvez également consulter notre site Internet à [peintureboomerang.com](http://peintureboomerang.com) ou nous écrire à [info.boomerang@laurentide.co](mailto:info.boomerang@laurentide.co)

<sup>1</sup>Pour des informations et des recommandations complémentaires pour ces substrats, n'hésitez pas à consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.





## 5188-05

### Apprêt-scelleur et couche de fond recyclé intérieur

<b>Type</b>	Acrylique
<b>Viscosité</b>	95 – 100 UK.
<b>Recouvrement</b>	40 m <sup>2</sup> / 3,78L
<b>Nettoyant /diluant</b>	Eau
<b>Formats disponibles</b>	3,78 litres et 18,9 litres
<b>Temps de séchage</b>	Toucher : 30 - 60 minutes Recouvrir : min. 6 heures
<b>Concentration de solide</b>	Par poids: 40% à 60%
<b>COV</b>	43 g/L (moyenne)
<b>Couleur</b>	5188-05 BLANC

#### Description

Apprêt-scelleur et couche de fond acrylique recyclé intérieur pour surfaces neuves ou déjà peintes. Peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison : les murs et les plafonds. Facile à appliquer, excellente adhésion, non-éclaboussant et excellent pouvoir cachant.

#### Coloration

Ce produit ne devrait pas être teinté afin de préserver ses capacités d'adhérence et de scellement.

La couleur peut varier légèrement d'un lot à l'autre.

**MISES EN GARDE:** Garder hors de la portée des enfants. Ce produit craint le gel.

#### Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante (environ 20°C). Éviter le gel.

#### Restriction

Ne pas appliquer par temps trop humide, durant les chaleurs excessives ou sous un soleil ardent direct.

Ce produit n'est pas recommandé pour une application sur les bois résineux.

Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

#### Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant et de moisissure. Enlever la vieille peinture écaillée. Les surfaces à lustre élevé ou rugueuses devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture et un fini uniforme. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser sécher.

**Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit ou le lien suivant: [ecopeinture.ca](http://ecopeinture.ca)**





## 5188-05

### Apprêt-scelleur et couche de fond recyclé intérieur

**Gypse neuf ou plâtre** : Le plâtre doit être sec avant d'être peint. S'assurer qu'il n'y a plus de poussière après le sablage.

**Bois nu (résineux)** : Selon le type d'essence, appliquer une couche de fond anti-saignement (pin, épinette, cèdre...)<sup>1</sup>.

**Bois nu (non-résineux)** : appliquer une première couche diluée (eau, 10 à 15% volume) pour une meilleure pénétration dans le bois. Ensuite, mettre une deuxième couche non diluée pour un meilleur résultat.

**Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Neuf, il doit avoir séché au moins un mois par pouce d'épaisseur. Laver à l'acide muriatique et rincer abondamment. Puis appliquer tel quel.

**Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer tel quel.

**Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : Bien sabler et nettoyer pour permettre une meilleure adhésion, un apprêt de transition est recommandé.<sup>1</sup>

#### Application

Bien agiter le contenant avant utilisation. Utiliser une palette pour remuer jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) ou au rouleau.

anti-charpie (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 à 15% avec de l'eau pour obtenir une application uniforme.

Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce.

Pour une meilleure performance du produit, une couche devrait être appliquée. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température, de l'humidité de l'air ambiant et de l'épaisseur de peinture appliquée.

#### Nettoyage des outils

Laver avec de l'eau savonneuse.

#### Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou à corps gras. Bien rincer les résidus de savon. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre un minimum de 3 à 4 semaines avant d'effectuer un premier lavage ou pour tester l'adhésion.

Vous pouvez également consulter notre site Internet à [peintureboomerang.com](http://peintureboomerang.com) ou nous écrire à [info.boomerang@laurentide.co](mailto:info.boomerang@laurentide.co)

<sup>1</sup> Pour des informations ou des recommandations complémentaires pour ces substrats, n'hésitez pas à consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hauts mentionnées sont fournies par Laurentide re-sources à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re-sources.  
2019-09-27 v 4.0

