



5470-■■

Peinture anticorrosion - intérieure / extérieure

Type	Alkyde à faible odeur
Niveau de lustre	Min. 60% (60° et 85°)
Viscosité	75 à 88 U.K.
Recouvrement	12 m ² / L
Nettoyant/diluant	Diluant à base de pétrole
Format disponible	3,78 litres
Temps de séchage	Toucher : 8 heures Recouvrir : 12 heures
Concentration de solide	Par poids: 55 % à 60 %
COV	< 400 g/L

Couleurs*

○ 5470 - 00	BLANC
● 5470 - 19	SABLE
● 5470 - 30	BLEU
● 5470 - 40	VERT
● 5470 - 50	JAUNE VIF
● 5470 - 60	ORANGE
● 5470 - 70	ROUGE
● 5470 - 85	BRUN ÉBÈNE
● 5470 - 90	GRIS ACIER
● 5470 - 94	ALUMINIUM
● 5470 - 99	NOIR

Description

Peinture récupérée anti-rouille super opaque, intérieure et extérieure, pour métaux et structures. Elle pénètre la rouille et retarde sa propagation. Cette peinture convient parfaitement pour les meubles de jardin, clôtures métalliques, fer ornemental, machineries, pièces agricoles, etc.

Pour métal seulement.

Coloration*

Ne pas modifier la coloration de ce produit, car cela pourrait altérer la qualité. La couleur peut varier légèrement d'un lot à l'autre. ***Les couleurs reproduites sur papier peuvent varier des couleurs réelles peintes.**

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante (environ 20 °C). Éviter le gel.

Restrictions

Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher. Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Note : Les propriétés anti-rouilles ne sont efficaces qu'au contact direct du métal neuf ou rouillé.

MISES EN GARDE: CONTENU NOCIF.
LE CONTENU ET LES ÉMANATIONS PEUVENT S'ENFLAMMER. Ne pas avaler. Ne pas fumer. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Porter un masque.

PREMIERS SOINS

Contient du solvant Stoddard, du naphte et du xylène. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit ou le lien suivant: ecopeinture.ca

Vous pouvez également consulter notre site Internet à peintureboomerang.com ou nous écrire à info.boomerang@laurentide.co

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hauts mentionnées sont fournies par Laurentide re/sources à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re/sources.



5470-■■■

Peinture anticorrosion - intérieure / extérieure

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant et de moisissure. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser sécher à fond.

Acier: Enlever la rouille qui est sur le point de tomber en brossant avec une brosse d'acier. La peinture peut être appliquée directement sur la rouille. La peinture pénètre la rouille et arrête sa progression. Si désiré, préparer la surface avec les peintures de préparations antirouille.

Aluminium et autres métaux non-ferreux: Pour une meilleure adhésion, la surface devrait être passée au jet de sable afin d'augmenter la surface de contact et doit être recouverte d'un apprêt conçu pour une surface non ferreux.

Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres naturelles et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32°C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. La présence de rosée ou d'humidité lors du séchage affecte le lustre à la baisse. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées. Allouer un minimum de 12 heures entre les couches.

Application au fusil

Chaque application, telle qu'un apprêt ou une couche de finition, nécessite le choix conjoint de certains composants comme la buse et les filtres d'application. Également, la propreté des outils tels que les buses doit être très propre pour un résultat impeccable. Il est important de diluer le produit de 5% à 8% avec de l'eau pour obtenir une application uniforme.

- Viscosité recommandée: Minimum de 75-80 KU
- Consignes pour interruption de production: Bien rincer ou nettoyer buse, chapeau d'air et tenir les contenants de peinture fermés pour éviter la formation d'une peau.
- Produit nettoyage: Eau chaude si possible, sinon eau seulement. Possibilité d'un solvant de nettoyage en cas de peinture sèche sur l'équipement.
- Temps de séchage: sec au toucher (2 heures) ou sec à cœur (6 heures).

Fusil conventionnel

Généralement pour une application uniforme des peintures Boomerang, nous recommandons:

- Buse minimum 1.8 à 2.0 mm, 40-45 PSI pour alimentation.

Fusil pompe avec air assisté

Généralement pour une application uniforme des peintures Boomerang, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Kremelin: Minimum de 06xx.

Fusil pompe sans air assisté (airless)

Généralement pour une application uniforme des peintures Boomerang, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Graco: Model RAC X 213 à 617

Nettoyage des outils

Bien diluer avec un diluant à base de pétrole.

Pour des informations et des recommandations complémentaires pour ces substrats, n'hésitez pas à consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hauts mentionnées sont fournies par Laurentide re/sources à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re/sources.

