



5443-■■■

Teinture semi-transparente hybride / extérieur

Type	Alkyde en émulsion
Niveau de lustre	Maximum 10 % (60° à 85°)
Viscosité	52-60 U.K.
Recouvrement	41 m ² (450 pi ²) / 3.78 L
Nettoyant/diluant	Eau
Format disponible	3,78 litres
Temps de séchage	Toucher: 1 heure Recouvrir: 4 heures
Concentration de solide	Par volume: 15%-20% Par poids: 18%-25%
COV	< 250 g/L
Formulée pour bois traité	

Couleurs*

 5443 - 20 MIEL

 5443 - 75 ROUSSE

 5443 - 84 TECK

 5443 - 85 BRUN CLASSIQUE

 5443 - 95 NOYER

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit ou le lien suivant: ecopeinture.ca

Description

Teinture semi-transparente, à faible odeur, au fini semi-transparent qui rehausse la beauté du bois sans masquer le grain. Alkyde en émulsion fortifié à l'acrylique offrant une protection optimale contre l'usure. Protège contre les effets nocifs du soleil (rayons U.V.). Ce produit microporeux à base d'eau laisse respirer le bois. Spécialement recommandée pour toutes surfaces et tous types de bois traités.

Coloration*

Ne pas modifier la coloration de ce produit, car cela pourrait altérer la qualité. La couleur peut varier légèrement d'un lot à l'autre. La couleur du bois aura un impact sur la couleur finale de la teinture. ***Les couleurs reproduites sur papier peuvent varier des couleurs réelles peintes.**

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante (environ 20 °C). Éviter le gel.

Note

Ne jamais appliquer d'apprêt sur la surface à teindre. Ne pas appliquer sur une teinture ou une peinture contenant une cire ou un silicone.

MISES EN GARDE

Garder hors de la portée des enfants. Ce produit craint le gel.


5443- ■■

Teinture semi-transparente hybride / extérieur

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, car la réussite finale du projet en dépend. La surface doit être propre, sèche et exempte de tout contaminant. Le taux d'humidité du bois devrait être entre 12 et 18 %. Ce produit est hautement pénétrant et pour en obtenir une performance optimale, il est nécessaire de préparer la surface tel que mentionné. Pour appliquer sur une surface déjà peinte ou teinte, enlever toute peinture cloquée ou écaillée, poncer la surface au papier No 80 pour permettre une meilleure adhérence de la teinture. Laisser sécher au moins 4 heures entre la première et la deuxième couche.

Bois neuf: Poncer au papier No 80 pour ouvrir le grain du bois. **Ne pas poncer le bois traité.**

Bois vieilli: Pour des surfaces de bois vieilli, nettoyer avec une solution d'eau et de javellisant. Pour des surfaces légèrement souillées, diluer 5 parties d'eau pour une partie de javellisant (5:1). Pour des surfaces de bois souillés, grisonnants (patine), noircis avec des taches de moisissure, diluer 3 parts d'eau pour une part de javellisant (3:1) et brosser en surface. Bien rincer et laisser sécher. Poncer pour ouvrir le grain du bois.

Surfaces déjà teintes avec un fini

semi-transparent: Poncer la finition pour atténuer le lustre et enlever toutes particules qui pourraient s'enlever.

Surfaces déjà teintes (teinture hydrofuge, contenant de la cire ou du silicone): Décaper et poncer jusqu'au bois avant d'appliquer la teinture sinon la teinture n'adhérera pas.

Surfaces déjà teintes avec une teinture opaque ou peinte: Décaper et poncer avec un papier No 80 jusqu'au bois pour appliquer la teinture hybride semi-transparente sinon l'ancienne couleur paraîtra à travers la couche de finition.

Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Pendant l'application, brasser périodiquement pour s'assurer de l'uniformité de la couleur. Appliquer au pinceau de fibres naturelles. Évitez le plein soleil ou les chaleurs excessives. Ne jamais appliquer en dessous de 12°C ou au-dessus de 32°C. L'humidité ambiante devrait être inférieure à 45 %. Appliquer le nombre de couches désiré pour obtenir le degré de transparence voulu. Pour une meilleure performance du produit, appliquer 2 couches.

Nettoyage des outils

Laver à l'eau savonneuse et laisser sécher. Ensuite, rincer avec de l'essence minérale.

Vous pouvez également consulter notre site Internet à peintureboomerang.com ou nous écrire à info.boomerang@laurentide.co

Pour des informations et des recommandations complémentaires pour ces substrats, n'hésitez pas à consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hauts mentionnées sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Peinture Laurentide inc.

