



5188-05

Apprêt-scelleur et couche de fond - intérieur

Type	Acrylique
Viscosité	95 - 100 UK.
Recouvrement	40 m ² (430 pi ²) / 3,78L 200 m ² (2 150 pi ²) / 18,9L
Nettoyant/diluant	Eau
Formats disponibles	3,78 litres et 18,9 litres
Temps de séchage	Toucher : 30 - 60 min. Recouvrir : 4 heures ¹
Concentration de solide	Par poids : 40% à 60%
COV	43 g/L (moyenne)
Couleur	5188-05 BLANC

Description

Apprêt-scelleur et couche de fond acrylique intérieur écoresponsable pour surfaces neuves ou déjà peintes. Peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison : les murs et les plafonds. Un mat à plafond est aussi disponible dans la couleur blanc clair de lune (5181-10). Facile à appliquer, excellente adhésion, non-éclaboussant et excellent pouvoir cachant.

Coloration

Ce produit ne devrait pas être teinté afin de préserver ses capacités d'adhérence et de scellement. La couleur peut varier légèrement d'un lot à l'autre.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante (environ 20°C). Éviter le gel.

Restrictions

Ne pas appliquer par temps trop humide, durant des chaleurs excessives ou sous un soleil ardent direct. Ce produit n'est pas

MISES EN GARDE : Garder hors de la portée des enfants. Ce produit craint le gel.

recommandé pour une application sur les bois résineux. Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant et de moisissure. Enlever la vieille peinture écaillée. Les surfaces à lustre élevé ou plus rugueuses devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture pour un fini plus uniforme. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser sécher.

Gypse neuf ou plâtre : Le plâtre doit être sec avant d'être peint. S'assurer qu'il n'y a plus de poussière après le sablage.

Bois nu (résineux) : Selon le type d'essence, appliquer une couche de fond anti-saignement (pin, épinette, cèdre...).²

Bois nu (non-résineux) : appliquer une première couche diluée (eau, 10 à 15% volume) pour une meilleure pénétration dans le bois. Ensuite, mettre deux couches non diluées pour un meilleur résultat.

Béton neuf et maçonnerie : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Neuf, il doit avoir séché au moins un mois par pouce d'épaisseur. Laver à l'acide muriatique et rincer abondamment. Puis appliquer tel quel.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit ou le lien suivant: ecopeinture.ca

¹Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hauts mentionnées sont fournies par Peinture Laurentide à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Peinture Laurentide et la maison mère Société Laurentide inc.



5188-05

Apprêt-scelleur et couche de fond - intérieur

Surfaces déjà peintes à l'alkyde : Bien sabler et nettoyer pour permettre une meilleure adhésion, un apprêt de transition est recommandé.²

Surfaces déjà peintes au latex : Appliquer ce produit tel quel.

Application

Bien agiter le contenant avant utilisation. Se servir d'une palette pour remuer jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau en fibres synthétiques (polyester, nylon) ou au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Ne jamais appliquer en dessous de 10°C et au-dessus de 32°C. L'humidité devrait être inférieure à 50%. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, une couche devrait être appliquée. Le temps de séchage peut varier selon la température, l'humidité, la ventilation et l'épaisseur de peinture appliquée.

Application au fusil

Chaque application, telle qu'un apprêt ou une couche de finition, nécessite le choix conjoint de certains composants comme la buse et les filtres d'application. Également, la propreté des outils tels que les buses doit être très propre pour un résultat impeccable. Il est important de diluer le produit de 5% à 8% avec de l'eau pour obtenir une application uniforme.

- Viscosité recommandée: Minimum de 75-80 KU
- Consignes pour interruption de production: Bien rincer ou nettoyer buse, chapeau d'air et tenir les contenants de peinture fermés pour éviter la formation d'une peau.
- Produit nettoyage: Eau chaude si possible, sinon eau seulement. Possibilité d'un solvant de nettoyage en cas de peinture sèche sur l'équipement.
- Temps de séchage: sec au toucher (2 heures) ou sec à cœur (4 heures).

²Pour des informations et des recommandations complémentaires pour ces substrats, n'hésitez pas à consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hauts mentionnées sont fournies par Peinture Laurentide à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Peinture Laurentide et la maison mère Société Laurentide inc.

Fusil conventionnel

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse minimum 1.8 à 2.0 mm, 40-45 PSI pour alimentation.

Fusil pompe avec air assisté

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Kremlin: Minimum de 06xx.

Fusil pompe sans air assisté (airless)

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Graco: Model RAC X 213 à 617

Nettoyage des outils

Laver à l'eau savonneuse.

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou à corps gras. Bien rincer les résidus de savon. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre un minimum de 3 à 4 semaines avant d'effectuer un premier lavage ou vérifier son adhésion.

Vous pouvez également consulter notre site Internet à peintureboomerang.com ou nous écrire à info.boomerang@laurentide.co

