



5■8■-■■

Peinture latex intérieure, fini velours

Type	Acrylique
Niveau de lustre	Velours / 7% - 15% (85°)
Viscosité	95 - 100 UK.
Recouvrement	40 m ² (430 pi ²) / 3,78L 200 m ² (2 150 pi ²) / 18,9L
Nettoyant/diluant	Eau
Formats disponibles	3,78 litres et 18,9 litres
Temps de séchage	Toucher : 30 - 60 min. Recouvrir : 4 heures ¹
Concentration de solide	Par poids : 40% à 60%
COV	43 g/L (moyenne)

Couleurs

○ 5181 - 10	CLAIR DE LUNE*
● 5181 - 15	COTON*
● 5183 - 22	INDÉMODABLE
● 5383 - 93	LIN ²
● 5183 - 24	CHÂTEAU EN ESPAGNE
● 5183 - 72	GRÈGE
● 5183 - 05	ARGILE BLANCHIE
● 5183 - 70	GRIS PERLÉ*
● 5183 - 71	MODERNITÉ
● 5383 - 91	GRIS ROCHER ²
● 5183 - 38	TONNERRE
● 5183 - 33	SOLEIL
● 5183 - 28	ROSE MILLENNIUM
● 5183 - 27	AZUR
● 5181 - 17	LICHEN
● 5383 - 76	CONIFÈRE
● 5383 - 81	GALAXIE
● 5383 - 49	TRUFFE ²
● 5183 - 99	NOIR DE CHARBON

*Également disponible en format de 18,9L.

²Fini perle, lavabilité accrue. Intérieur et extérieur.

MISES EN GARDE : Garder hors de la portée des enfants. Ce produit craint le gel.

¹Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hauts mentionnées sont fournies par Peinture Laurentide à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Peinture Laurentide et la maison mère Société Laurentide inc.

Description

Peinture écoresponsable pour l'intérieur, lustre velours de première qualité pouvant être utilisée dans la plupart des pièces de la maison: les murs et les plafonds. Un mat à plafond est aussi disponible dans la couleur blanc clair de lune (5181-10).

Coloration**

Ne pas modifier la coloration de ce produit, car cela pourrait altérer la qualité. La couleur peut varier légèrement d'un lot à l'autre. ****Les couleurs reproduites sur papier peuvent varier des couleurs réelles peintes.**

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante (environ 20°C). Éviter le gel.

Restrictions

Ne pas appliquer par temps trop humide, durant des chaleurs excessives ou sous un soleil ardent direct. Ne pas utiliser cette peinture pour la salle de bain, la toiture, le patio ou le plancher. Ne pas utiliser sur des métaux nus. Apprêt requis.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant et de moisissure. Enlever la vieille peinture écaillée. Les surfaces à lustre élevé ou plus rugueuses devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture pour un fini plus uniforme. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser sécher.

Gypse neuf ou plâtre : Le plâtre doit être sec avant d'être peint. Appliquer un apprêt scelleur au latex (notre 5188-05). Appliquer deux couches de ce produit.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit ou le lien suivant: ecopeinture.ca



5 8 -

Peinture latex intérieure, fini velours

Bois nu (résineux) : Selon le type d'essence, appliquer une couche de fond anti-saignement (pin, épinette, cèdre...).³

Bois nu (non-résineux) : appliquer un apprêt au latex ou une première couche diluée (eau, 10 à 15% volume) pour une meilleure pénétration dans le bois. Ensuite, mettre deux couches non diluées pour un meilleur résultat.

Surfaces déjà peintes à l'alkyde : Appliquer un apprêt de transition.³

Surfaces déjà peintes au latex : Appliquer ce produit tel quel.

Application

Bien agiter le contenant avant utilisation. Se servir d'une palette pour remuer jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau en fibres synthétiques (polyester, nylon) ou au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Ne jamais appliquer en dessous de 10°C et au-dessus de 32°C. L'humidité devrait être inférieure à 50%. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches doivent être appliquées. Appliquer une couche de peinture sur une autre couche qui n'est pas sèche rallonge le temps de séchage. Laisser suffisamment de temps au séchage entre les couches. Le temps de séchage peut varier selon la température, l'humidité, la ventilation et l'épaisseur de peinture appliquée.

Application au fusil

Chaque application, telle qu'un apprêt ou une couche de finition, nécessite le choix conjoint de certains composants comme la buse et les filtres d'application. Également, la propreté des outils tels que les buses doit être très propre pour un résultat impeccable. Il est important de diluer le produit de 5% à 8% avec de l'eau pour obtenir une application uniforme.

- Viscosité recommandée: Minimum de 75-80 KU

- Consignes pour interruption de production: Bien rincer ou nettoyer buse, chapeau d'air et tenir les contenants de peinture fermés pour éviter la formation d'une peau.
- Produit nettoyage: Eau chaude si possible, sinon eau seulement. Possibilité d'un solvant de nettoyage en cas de peinture sèche sur l'équipement.
- Temps de séchage: sec au toucher (2 heures) ou sec à cœur (4 heures).

Fusil conventionnel

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse minimum 1.8 à 2.0 mm, 40-45 PSI pour alimentation.

Fusil pompe avec air assisté

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Kremlin: Minimum de 06xx.

Fusil pompe sans air assisté (airless)

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Graco: Model RAC X 213 à 617

Nettoyage des outils

Laver à l'eau savonneuse.

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou à corps gras. Bien rincer les résidus de savon. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre un minimum de 3 à 4 semaines avant d'effectuer un premier lavage ou vérifier son adhésion.

Vous pouvez également consulter notre site Internet à peintureboomerang.com ou nous écrire à info.boomerang@laurentide.co

³Pour des informations et des recommandations complémentaires pour ces substrats, n'hésitez pas à consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hauts mentionnées sont fournies par Peinture Laurentide à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Peinture Laurentide et la maison mère Société Laurentide inc.



LA
SEULE
VRAIE100%
ECO

5383 - ■■

Peinture latex fini perle intérieure / extérieure***

Type	Acrylique
Niveau de lustre	Perle / 20% - 25% (85°)
Viscosité	95 - 100 UK.
Recouvrement	40 m ² (430 pi ²) / 3,78L
Nettoyant/diluant	Eau
Format disponible	3,78 litres
Temps de séchage	Toucher : 30 - 60 min. Recouvrir : 4 heures ¹
Concentration de solide	Par poids : 40% à 60%
COV	43 g/L (moyenne)

Couleurs

- 5383 - 93 LIN
- 5383 - 91 GRIS ROCHER
- 5383 - 49 TRUFFE

Description

Peinture écoresponsable au fini perle de première qualité pouvant être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur pour les murs, les planchers et les patios***. Une résine est ajoutée pour rendre le produit plus résistant.

Coloration**

Ne pas modifier la coloration de ce produit, car cela pourrait altérer la qualité de ce produit. La couleur peut varier légèrement d'un lot à l'autre. ****Les couleurs reproduites sur papier peuvent varier des couleurs réelles peintes.**

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante (environ 20°C). Éviter le gel.

MISES EN GARDE : Garder hors de la portée des enfants. Ce produit craint le gel.

Restrictions***

Ne pas appliquer par temps trop humide, durant des chaleurs excessives ou sous un soleil ardent direct. Cette peinture n'est pas recommandée pour la salle de bain, la toiture, les planchers de garage ou pour un usage commercial. Ne pas utiliser sur des métaux nus. Apprêt requis.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant et de moisissure. Enlever la vieille peinture écaillée. Les surfaces à lustre élevé ou plus rugueuses devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture pour un fini plus uniforme. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser sécher.

Gypse neuf ou plâtre : Appliquer une première couche diluée à 15 % d'eau ou un apprêt au latex scelleur au latex (notre 5188-05). Appliquer deux couches telles quelles.

Bois nu (résineux) : Selon le type d'essence, appliquer une couche de fond anti-saignement (pin, épinette, cèdre...)²

Bois nu (non-résineux) : appliquer un apprêt au latex ou une première couche diluée (eau, 10 à 15% volume) pour une meilleure pénétration dans le bois. Ensuite, mettre deux couches non diluées pour un meilleur résultat.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit ou le lien suivant: ecopeinture.ca

¹Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hauts mentionnées sont fournies par Peinture Laurentide à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Peinture Laurentide et la maison mère Société Laurentide inc.



5383 - ■■■

Peinture latex fini perle intérieure / extérieure***

Surfaces déjà peintes à l'alkyde : Bien sabler et laver au TSP. Appliquer un apprêt de transition puis deux couches du produit.²

Surfaces déjà peintes au latex : Bien sabler la finition pour atténuer le lustre. Appliquer tel quel.

Béton et maçonnerie : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Neuf, il doit avoir séché au moins un mois par pouce d'épaisseur. Laver à l'acide muriatique et rincer abondamment. Laisser sécher. Appliquer la première couche diluée à 10-15 % avec de l'eau.

Application

Bien agiter le contenant avant utilisation. Se servir d'une palette pour remuer jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau en fibres synthétiques (polyester, nylon) ou au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Ne jamais appliquer en dessous de 10°C et au-dessus de 32°C. L'humidité devrait être inférieure à 50%. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches doivent être appliquées. Appliquer une couche de peinture sur une autre couche qui n'est pas sèche rallonge le temps de séchage. Laisser suffisamment de temps au séchage entre les couches. Le temps de séchage peut varier selon la température, l'humidité, la ventilation et l'épaisseur de peinture appliquée.

Application au fusil

Chaque application, telle qu'un apprêt ou une couche de finition, nécessite le choix conjoint de certains composants comme la buse et les filtres d'application. Également, la propreté des outils tels que les buses doit être très propre pour un résultat impeccable. Il est important de diluer le produit de 5% à 8% avec de l'eau pour obtenir une application uniforme.

- Viscosité recommandée: Minimum de 75-80 KU
- Consignes pour interruption de production:

²Pour des informations et des recommandations complémentaires pour ces substrats, n'hésitez pas à consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hauts mentionnées sont fournies par Peinture Laurentide à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Peinture Laurentide et la maison mère Société Laurentide inc.

Bien rincer ou nettoyer buse, chapeau d'air et tenir les contenants de peinture fermés pour éviter la formation d'une peau.

- Produit nettoyage: Eau chaude si possible, sinon eau seulement. Possibilité d'un solvant de nettoyage en cas de peinture sèche sur l'équipement.
- Temps de séchage: sec au toucher (2 heures) ou sec à cœur (4 heures).

Fusil conventionnel

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse minimum 1.8 à 2.0 mm, 40-45 PSI pour alimentation.

Fusil pompe avec air assisté

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Kremlin: Minimum de 06xx.

Fusil pompe sans air assisté (airless)

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Graco: Model RAC X 213 à 617

Nettoyage des outils

Laver à l'eau savonneuse.

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou à corps gras. Bien rincer les résidus de savon. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre un minimum de 3 à 4 semaines avant d'effectuer un premier lavage ou vérifier son adhésion.

Vous pouvez également consulter notre site Internet à peintureboomerang.com ou nous écrire à info.boomerang@laurentide.co

