



5183-50

Peinture latex intérieure cuisine et salle de bain

Type	Acrylique
Niveau de lustre	12% à 20% (60°)
Viscosité	100 - 105 UK.
Recouvrement	40 m ² (430 pi ²) / 3,78L 200 m ² (2 150 pi ²) / 18,9L
Nettoyant/diluant	Eau
Formats disponibles	3,78 litres et 18,9 litres
Temps de séchage	Toucher : 30 - 60 min Recouvrir : 4 heures ¹
Concentration de solide	Par volume : 30% à 36% Par poids : 41% à 50%
COV	Faible COV

Couleur

○ 5183 - 50 BLANC CLAIR DE LUNE

Description

Peinture acrylique de qualité supérieure et écoresponsable. Sans jaunissement et anti-éclaboussures. Peinture facile d'application, opaque et odeur minimale. Contient un agent fongicide qui lui permet de résister à l'humidité et à la moisissure. Ce produit est idéal pour une utilisation dans les cuisines, salles de bains, salle de lavage, les sous-sols et tous endroits intérieurs qui nécessitent une peinture résistante aux moisissures.

Coloration*

Ne pas modifier la coloration de ce produit, car cela pourrait altérer la qualité.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante (environ 20°C). Éviter le gel.

MISES EN GARDE : Garder hors de la portée des enfants. Ce produit craint le gel.

¹Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hauts mentionnées sont fournies par Peinture Laurentide à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Peinture Laurentide et la maison mère Société Laurentide inc.

Restrictions

Ne pas appliquer par temps trop humide, durant des chaleurs excessives ou sous un soleil ardent direct. Ne pas utiliser cette peinture pour la toiture, le patio ou le plancher. Ne pas utiliser sur des métaux nus. Apprêt requis.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant (tel que les traces de savon) et de moisissure. Les surfaces à lustre élevé ou plus rugueuses devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture pour un fini plus uniforme. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser sécher. Il est préférable de bien nettoyer les surfaces à peindre avec une solution de ¾ eau et ¼ eau de javel s'il y a des traces de moisissures. Bien rincer après le lavage. Si la surface est tachée par un dégât d'eau, utiliser un apprêt anti-tache.

Gypse neuf ou plâtre : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer un apprêt-scelleur ou l'apprêt 5188-05.

Bois nu: Appliquer une couche de fond latex anti-saignements pour tannins. Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation du produit du type Shellac sur les nœuds.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit ou le lien suivant: ecopeinture.ca



5183-50

Peinture latex intérieure cuisine et salle de bain

Surfaces déjà peintes à l'alkyde : poncer avec un papier #120 et bien nettoyer avant d'appliquer une couche de fond latex 5188-05.

Surfaces déjà peintes au latex : Appliquer une couche de fond latex 5188-05.

Application

Bien agiter le contenant avant utilisation. Se servir d'une palette pour remuer jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau en fibres synthétiques (polyester, nylon) ou au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 à 15% avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en-dessous de 10°C et au-dessus de 32°C. L'humidité devrait être inférieure à 50%. Bien ventiller la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées. Appliquer une couche de peinture sur une autre couche qui n'est pas sèche rallonge le temps de séchage. Laisser suffisamment de temps au séchage entre les couches. Le temps de séchage peut varier selon la température, l'humidité, la ventilation et l'épaisseur de peinture appliquée.

Application au fusil

Chaque application, telle qu'un apprêt ou une couche de finition, nécessite le choix conjoint de certains composants comme la buse et les filtres d'application. Également, la propreté des outils tels que les buses doit être très propre pour un résultat impeccable. Il est important de diluer le produit de 5% à 8% avec de l'eau pour obtenir une application uniforme.

- Viscosité recommandée: Minimum de 75-80 KU
- Consignes pour interruption de production:
Bien rincer ou nettoyer buse, chapeau d'air et tenir les contenants de peinture fermés pour éviter la formation d'une peau.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hauts mentionnées sont fournies par Peinture Laurentide à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Peinture Laurentide et la maison mère Société Laurentide inc.

- Produit nettoyage: Eau chaude si possible, sinon eau seulement. Possibilité d'un solvant de nettoyage en cas de peinture sèche sur l'équipement.
- Temps de séchage: sec au toucher (2 heures) ou sec à cœur (4 heures).

Fusil conventionnel

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse minimum 1.8 à 2.0 mm, 40-45 PSI pour alimentation.

Fusil pompe avec air assisté

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Kremelin: Minimum de 06xx.

Fusil pompe sans air assisté (airless)

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Graco: Model RAC X 213 à 617

Nettoyage des outils

Laver à l'eau savonneuse.

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou à corps gras. Bien rincer les résidus de savon. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre un minimum de 3 à 4 semaines de séchage avant d'effectuer un premier lavage de surface.

Vous pouvez également consulter notre site Internet à peintureboomerang.com ou nous écrire à info.boomerang@laurentide.co

